

آنالیز آجرهای ضایعاتی آندولوزیتی و شاموتی

Property	Unit	Acceptable Value	Test Method
SiO ₂	wt %	45-70	TL/MTD.12
Al ₂ O ₃	wt %	25-60	TL/MTD.12
Fe ₂ O ₃	wt %	2.0 Max	TL/MTD.12
TiO ₂	wt %	1.5 Max	TL/MTD.12
Alkalis	wt %	3.0 Max	