

تامین کننده (تولید کننده)	تاریخ ورود	Coal Tar pitch	نام ماده
نتیجه نهایی	4500 MT	تنانه محموله	نام معادل
تاریخ مقایسه	Coal Tar pitch -011201-1//A		کد نمونه

ردیف	Parameter	results	یکای اندازه گیری
1	Softening point (Mettler)	125	°C
2	Coking Value	58	wt%
3	Beta Resins (TI-QI)	-	wt%
4	Distillation 0-360°C	-	wt%
5	Toluene Insoluble(TI)	27.65	wt%
6	Quinoline Insoluble(QI)	23.2	wt%
7	Mesophase(>1micron)	-	Vol%
8	Ash Content	0.33	wt%
9	Granulometry Length<50 mm	-	wt%
10	Granulometry Diameter	-	mm
11	Viscosity at 140 °C	13700	CP
12	Viscosity at 160 °C	2250	CP
13	Viscosity at 180 °C	640	CP
14	Density In Water	1.19	Kg/dm3
15	Total Moisture (as received)	0.75	wt%
16	S	1.34	wt%
17	Na	432	ppm
18	Cl	239	ppm
19	Ca	166	ppm
20	Si	271	ppm
21	Fe	162	ppm
22	Zn	38	ppm
23	Pb	103	ppm

توضیحات: